MASILLA DE POLIURETANO

SELLADOR DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

DESCRIPCIÓN:

Es un sellador mono-componente a base de poliuretano, de bajo módulo, suministrado en salchichones de 600 ml y cartuchos de 310 ml. listos para aplicar con las pistolas.
Se suministra en blanco y gris. Consultar otros colores.
El sellado se puede pintar después de que la polimerización haya finalizado. Se aconseja utilizar pintura acrílica y emulsión de vinilo aunque, antes de pintar la junta, se debe llevar a cabo una prueba**.**

USOS:

- ✓ Juntas de fachadas.
- ✓ Juntas verticales de edificios industriales.
- ✓ Sellado de marcos de ventana y puertas, juntas en prefabricados.
- ✓ Depósitos e instalaciones de agua.

VENTAJAS:

- ✓ Curado rápido.
- ✓ Gran resistencia al descolgamiento.
- ✓ Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción.
- ✓ Buena estabilidad térmica entre -20 y 80ºC.
- ✓ Se puede pintar una vez polimerizada.

RESISTENCIA QUÍMICA

A título indicativo, la MASILLA DE POLIURETANO es resistente al agua salada, a los agentes de limpieza, a derrames ocasionales de aceites, hidrocarburos, ácidos diluidos y bases diluidas.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de juntas:

- ✓ Las caras de la junta estarán limpias, secas y sin hielo. Eliminar todo resto de polvo y partículas sueltas mediante un cepillado vigoroso con cepillo de alambre, pulido o chorreado de arena. Eliminar de las superficies metálicas, óxido, cascarilla y lacas protectoras. Para quitar cualquier aceite o grasa, utilizar disolvente para limpieza de juntas.
- ✓ En juntas de expansión se debe poner siempre un cordón soporte, que permita la libertad de movimientos. Si la profundidad es insuficiente para ello, colocar una cinta adhesiva de polietileno.
- ✓ Para un mejor acabado, cubrir los bordes de las juntas antes de la imprimación con una cinta perfiladora.
- ✓ Se recomienda aplicar Masilla de Poliuretano en juntas cuya anchura esté comprendida entre 6 y 40 mm de anchura. En juntas cuyo ancho sea igual o inferior a 10 mm, la profundidad de junta debe ser igual a su espesor. Para anchos de juntas superiores a 10 mm, la profundidad de la junta debe ser la mitad de su anchura.
- ✓ En juntas sumergidas, esperar 15 días antes de cubrir en agua.

Limpieza:

- ✓ Limpiar el equipo inmediatamente después de su uso con heptano o acetona. Una vez curado, sólo puede eliminarse por medios mecánicos.

Envasado:

- ✓ Es suministrado en "salchichones" de 600 ml o 310 ml.

Almacenamiento:

- ✓ El periodo de almacenamiento es de 9 meses si se mantiene en lugar seco y en sus envases originales cerrados. La temperatura máxima de almacenamiento es de 30ºC.

MASILLA DE POLIURETANO

SELLADOR DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Nº REGISTRO INDUSTRIAL FABRICANTE: 2919336

NOTA:

*Las recomendaciones dadas en este boletín están basadas en ensayos y pruebas realizadas por **IBERQUIM, S.A**. en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más comunes del producto y son de carácter orientativo.*

*Sin embargo, como el manejo y la aplicación del producto no están en todo momento bajo el control de **IBERQUIM**, S.A., pudiendo existir variaciones en los valores específicos a pié de obra, **IBERQUIM, S.A.** no se hace responsable del mal uso o aplicación que se haga del mismo, bien por ignorar las indicaciones facilitadas por **IBERQUIM, S.A**., limitándose nuestra garantía, única y exclusivamente, a la calidad del producto en sí.*